

Пласт-гипс

Область применения и особые свойства

«Пласт гипс» тонкодисперсионная штукатурка состоящая из гипса, фракционного песка, извести, и высококачественных химических добавок. Применяется для оштукатуривания бетонных, газобетонных, кирпичных стен, рекомендуется использовать при оштукатуривании нестабильных кирпичных оснований.

- Обладает хорошей тепло и звукоизоляцией, создаёт в помещении комфортный режим влажности
- Обеспечивает выравнивание сложных поверхностей без использования штукатурной сетки
- Высокопластична, легко наносится и разглаживается по поверхности
- Обладает высокой адгезией, прочностью и трещиностойкостью – не даёт усадки и трещин
- Экологически чистый продукт

Подготовка основания

Основание должно быть очищено от масляных пятен, отслаивающихся элементов и других загрязнений органического происхождения. Сильновпитывающие воду и гладкие поверхности рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Приготовление состава

Содержимое упаковки высыпать в ёмкость, залить водой из расчёта 0,35-0,45 л воды на 1 кг смеси и тщательно перемешать до однородной массы. Дать раствору постоять 5-10 минут и повторно перемешать. Рекомендуется использовать воду комнатной температуры.

Проведение работ

Штукатурка наносится на обрабатываемую поверхность кельмой или шпателем, затем разравнивается правилом в течение 20-25 минут после затворения. Для получения глянцевой поверхности после высыхания произвести затирку поролоновой теркой, слегка увлажнив поверхность. Температура основания должна быть не ниже +5⁰С. Максимальная толщина слоя до 100 мм.

Технические данные

Расход при толщине слоя 1 мм на 1 м ²	1.3-1.4 кг сухой смеси
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0.35-0.45 л
Рекомендуемая толщина одного слоя	до 50 мм
Температура применения	от +5С до +35С
Жизнеспособность раствора	50 минут
Время твердения при температуре 20С	3-4 часа