

ИЗБА ФАСАД

Применяется в качестве тепло- и звукоизоляционного слоя в системах наружного утепления фасадов с последующим оштукатуриванием по армирующей сетке.

<i>Физико-механические свойства</i>	ИЗБА ФАСАД - 135	ИЗБА ФАСАД - 150
Плотность, кг/м ³	135 (± 10%)	150 (± 10%)
Теплопроводность при 283 К (10°C) Вт/(м°C), не более	0,035	0,037
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м°C), не более: λА λБ	0,041 0,042	0,043 0,046
Водопоглощение при полном погружении, % по объему, не более	1,5	1,5
Содержание органических веществ, % по массе, не более	4,0	4,5
Прочность на сжатие при 10% деформации, кПа, не менее	50	50
Предел прочности при растяжении перпендикулярно к лицевым поверхностям, кПа, не менее	14	15
Длина, мм	1000 (± 5)	
Ширина, мм	600, 1000 (± 2)	
Толщина, мм	50-100-150 (± 2), шаг 10 мм	