




Alpina EXPERT ФАСАД СИЛИКОН

водно-дисперсионная силикономодифицированная краска
для фасадных работ
Матовая фасадная краска
Гидрофобная, устойчива к загрязнениям
Широкий выбор цветов



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Размеры упаковки:

База 1: 10 л
База 3: 9,4 л (после колеровки 10 л)

Назначение:

силикономодифицированная дисперсионная краска с огромным выбором оттенков для матовых, стойких к атмосферным воздействиям, паропроницаемых покрытий. Предназначена для долговечной защиты оштукатуренных, кирпичных, бетонных фасадов, в том числе легких штукатурных систем утепления. Обладает хорошей укрывистостью и светостойкостью.

Свойства:

Атмосферостоякая
Широкий выбор цветов
Высокопаропроницаемая (класс 1 по DIN 1062)
Хорошая защита от влаги
Легко наносится

Подходящие типы оснований:

известково-цементные штукатурки, бетон, старые матовые дисперсионные краски и дисперсионные штукатурки или шпатлевки. Подложки должны быть прочными, чистыми, сухими, обладать несущей способностью и не содержать веществ, препятствующих адгезии.

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая;
База 3: прозрачная
База 1 может применяться как белая краска или заколерованная вручную колорантами Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, Базу 3, отколерованную Alpina ColorMix.

Степень глянца:

матовая

Способ нанесения/ Инструмент:

краску наносить валиком, краскопультом, кистью. Перед использованием тщательно перемешать.

Время высыхания/ Температура применения:

наносить при температуре основания, воздуха и продукта не ниже +5°C. При температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; Технологичный перерыв между 1-м и 2-м слоем составляет 12 часов. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 л хватает приблизительно на 70м² (140-150 мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход увеличивается. Точный расход определяется пробным нанесением.

Структура покрытия / Разбавление:

основания с легкой осыпью или сильно впитывающие необходимо 1-2 раза предварительно прогрунтовать продуктом Alpina Expert Грунт-Концентрат.

Грунтовочное покрытие: В зависимости от подложки Alpina Expert Фасад Силикон разбавляется 5-10% водой (0,5 -1,0 л на 10 л краски).

Финишное покрытие: неразбавленной Alpina Expert Фасад Силикон, в случае необходимости разбавить максимум 5% водой (0,5 л на 10 л краски).

Состав:

дисперсия стиролакриловая, силикономодифицирующие добавки, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.

Alpina EXPERT ФАСАД СИЛИКОН

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть сухим, прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

новые известково-цементные штукатурки рекомендуется не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Основания с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Крупнопористые и неравномерно впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Грунт-Концентрат. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь штукатурки прогрунтовать этой же грунтовкой два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina EXPERT Грунт-Концентрат. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina EXPERT Грунт-Концентрат. Гипсокартонные плиты с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки.

Бетон:

бетонные основания с нормальной впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Основания с отложениями грязи или с осыпью очистить механическим способом или напорными струями воды. Грунтовать материалом Alpina EXPERT Грунт-Концентрат.

Покрyтия лаками, эмалями, дисперсионными красками и обоями с хорошей несущей способностью:

матовые основания с низкой и нормальной впитывающей способностью и прочно наклеенные обои обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и эмалевые покpытия заматовать и обеспылить. Засоренные, мелящиеся старые покpытия очистить напорными струями воды. Грунтовать материалом Alpina EXPERT Грунт-Концентрат.

Покрyтия с плохой несущей способностью, минеральные краски:

удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina EXPERT Грунт-Концентрат.

Покрyтия в помещениях с повышенной влажностью и основания пораженные плесенью:

поверхности с плесенью очистить механическим способом влажной щеткой, шабром или скребком. Затем грунтовать материалом Alpina Грунт против плесени. Окраску поверхности выполнить краской Alpina Кухня и Ванная.

Подложки с дефектами:

мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать шпатлевкой Alpina EXPERT Финишная шпатлевка. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности / Очистка инструмента:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно тщательно промыть водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля. Очистка инструментов: сразу после использования вымыть водой с мылом.

Хранение:

хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок: в закрытой оригинальной упаковке 24 месяца с даты изготовления.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № А-D 410 RU по состоянию на январь 2016 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу. Актуальная техническая информация доступна на сайте www.alpina-farben.ru