

BASWOOL ЛАЙТ

В гражданском строительстве в качестве не нагружаемой тепло- и звукоизоляции ограждающих конструкций всех типов зданий:

- каркасные стены и перегородки;
- покрытия скатных кровель, в том числе мансардные;
- межэтажные и чердачные перекрытия;
- полы с укладкой изоляции между лагами;
- средний теплоизоляционный слой в стенах, частично или полностью выполненных из мелкоштучного материала;
- внутренний теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в системах наружного утепления фасадов с вентилируемым зазором.

<i>Физико-механические свойства</i>	BASWOOL ЛАЙТ
Плотность, кг/м ³	35 – 45
Сжимаемость, % не более	30
Теплопроводность при 10 °С, Вт/(м*К), не более	0,035
Теплопроводность при 25 °С, Вт/(м*К), не более	0,038
Теплопроводность, в условиях эксплуатации А и Б, по СП 50.13330.2012 Вт/(м*°С), не более: λА λБ	0,043 0,046
Паропроницаемость, мг/(м*ч*Па) не менее	0,3
Водопоглощение по массе, кг/м ² , не более	1,0
Водопоглощение по объему, %, не более	2,0
Содержание органических веществ по массе, %, не более	2,5
Степень горючести	НГ
Длина, мм	1200 (± 10)
Ширина, мм	600 (± 5)
Толщина, мм	40-200