


Стильная интерьерная

Для индивидуального и стильного оформления

Alpina Стильная Интерьерная - в оттенке по Вашему желанию

Описание продукта:

матовая дисперсионная краска с огромным выбором оттенков для легкой и надежной реализации Ваших собственных идей по оформлению интерьеров. Износостойкая, оригинальные цвета - для индивидуального и стильного дизайна.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 2,5 л; 5 л; 10 л

База 3: 2,35 л; 9,4 л (после колеровки 2,5 л, 10 л)

Назначение:

Очень большое разнообразие оттенков
Износостойкая

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Превосходно укрывает на кромках
- Высокая износостойкость

Степень глянца:

матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать, нанести краску в два слоя. Краску для первого слоя разбавить не более чем 10% воды, краску для второго слоя нанести неразбавленной или, при необходимости, разбавить макс. 5% воды. Способ нанесения: кистью или валиком. Легко наносится. Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Пригодные подложки:

- Минеральные подложки
- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон
- Старые покрытия с хорошей несущей способностью
- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
- структурные обои

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая,

База 3: прозрачная

база 1 может применяться как белая краска или заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix. Для насыщенных оттенков используйте, пожалуйста, только базу 3, отколерованную с помощью Alpina ColorMix.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 100м² (ок. 100мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Грунтовочное покрытие:

Alpina Стильная Интерьерная разбавленной максимум 10% (по объему) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Стильная Интерьерная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

При необходимости грунтовать с помощью Alpina Грунт.

Состав:

дисперсия акрилового сополимера, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. A/a) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС.



Стильная интерьерная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

обветшалые отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Грунт.

Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina Грунт разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносится материал Alpina Стильная Интерьерная разбавленной максимум 10% (по объему) воды.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Загрязненные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Стильная Интерьерная разбавленной максимум 5 % воды или прогрунтовать материалом Alpina Грунт.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунт.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды:

Поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шпателем или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina Грунт против плесени. Финишное покрытие - Alpina Кухня и Ванная. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой от Alpina. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунт.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей или глазами немедленно промойте тщательно водой. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструментов: сразу после использования помыть водой с мылом. При нанесении распылением избегать вдыхания паров и аэрозоля.

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 210_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.