




Кухня и Ванная

Для помещений с высокой влажностью

Alpina Кухня и Ванная - в оттенке по Вашему желанию

Описание продукта:

шелковисто-матовая специальная краска с очень хорошей способностью к очистке и огромным разнообразием оттенков на любой вкус. Краска стойкая к влажности и загрязнению, предотвращает появление плесени. Особенно стойкая краска - специально для помещений с повышенной влажностью - для стойких стен и потолков.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

База 1: 2,5л; 5л; 10л;

Назначение:

Предотвращает появление плесени
Очень хорошо очищается
Большой выбор оттенков

Свойства:

- Водоразбавляемая
- Экологически чистая
- Легко наносится
- Превосходно укрывает на кромках
- Высокая износостойкость
- 2ой класс по мокрому истиранию (DIN EN 13 300)

Пригодные подложки:

Минеральные подложки

- известково-цементные штукатурки
- гипсовые штукатурки
- силикатный кирпич
- керамический кирпич
- бетон

Старые покрытия с хорошей несущей способностью

- дисперсионные матовые шпатлевки, штукатурки и краски
- структурные обои

Цветовые тона/ Колеровка:

База 1: белая.

База 1 может применяться как белая краска или заколерованная в один из многочисленных светлых оттенков вручную с помощью колорантов Alpina Kolorant или Alpina Tint, а также машинным способом с помощью Alpina ColorMix.

Степень глянца:

шелковисто-матовая

Инструмент / Температура / Нанесение:

перед использованием тщательно перемешать. Нанести краску в два слоя кистью или валиком. Легко наносится. **Нельзя распылять.** Не наносить при температуре подложки и воздуха ниже +5°C. После использования инструменты вымыть водой с мылом.

Время высыхания:

при температуре +20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность высыхает через 4-6 часов; через 12 часов можно наносить следующий слой краски. При более низких температурах и более высокой влажности время высыхания увеличится.

Расход:

10 литров хватает приблизительно на 75м² (ок. 135мл/м²) на один слой на гладкой поверхности с нормальной впитывающей способностью. На шероховатых поверхностях расход соответственно увеличивается.

Структура покрытия / Разбавление:

Промежуточное покрытие:

Alpina Кухня и Ванная разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Финишное покрытие:

неразбавленной Alpina Кухня и Ванная, в случае необходимости разбавить максимум 5% воды.

Грунтовочное покрытие:

Alpina Грунт.

Состав:

поливинилацетатэтиленовая дисперсия, вода, минеральные наполнители и пигмент, аддитивы. Согласно европейским нормам предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) в таких продуктах (кат. А/а) не должна превышать 30 г/л. Данный продукт содержит менее 5 г/л ЛОС. Данный продукт попадает под действие норматива ЕС №528/2012, он содержит биоцидное вещество: октил-изотиазолинон (CAS 26530-20-1).

Кухня и Ванная

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

ответшальные отслоения и отложения грязи удалить без остатка напорными струями воды или сухим механическим способом. Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ.

Известково-цементные штукатурки:

Новые штукатурки не обрабатывать 4 недели. Подштукатуренные участки должны хорошо затвердеть и высохнуть. Крупнопористые, впитывающие и слабо впитывающие штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт. Сильно впитывающие и имеющие легкую осыпь песка штукатурки прогрунтовать материалом Alpina Грунт два раза (мокрое по мокрому).

Гипсовые и дисперсионные шпатлевки, гипсокартон:

глянцевые зашкурить, зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания, обеспылить. После шлифования всегда грунтовать продуктом Alpina Грунт. Сильно впитывающие гипсовые основания прогрунтовать материалом Alpina Грунт разбавленная в соотношении 1:2 водой.

Керамическая или облицовочная кладка:

К окрашиванию пригодна кладка только из морозостойкого облицовочного камня или клинкера без чужеродных вкраплений. Кирпичная кладка должна быть без трещин по швам, сухой и без высолов. Наносится материал разбавленной максимум 10% (по объёму) воды.

Покрyтия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Глянцевые поверхности и эмалевые покрытия зашкурить. Засоренные, мелящиеся старые покрытия очистить напорными струями воды. Нанести предварительное грунтовочное покрытие краской Alpina Кухня и Ванная разбавленной максимум 5 % воды и обязательно прогрунтовать грунтовками материалом Alpina Грунт.

Покрyтия с плохой несущей способностью:

Удалить без остатка шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. При влажной очистке перед последующей обработкой дать основанию хорошо высохнуть. Грунтование выполнить материалом Alpina Грунт.

Плесень, никотин, жир, копоть, разводы воды:

Поверхности с плесенью и грибами очистить механическим способом влажной щеткой, шпатером или скребком. Грунтовочное покрытие выполнить продуктом Alpina Грунт против плесени. Финишное покрытие - Alpina Кухня и Ванная. Никотин, разводы воды, жир и копоть отмыть жирорастворяющим моющим средством, дать хорошо просохнуть. Наносить изолирующую краску на основание растворителя.

Подложки с дефектами:

Мелкие дефекты (до 3 мм) зашпатлевать финишной шпатлевкой от Alpina. Крупные дефекты отремонтировать ремонтным раствором. Зашпатлеванные участки прогрунтовать материалом Alpina Грунт против плесени.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Меры предосторожности:

хранить в местах недоступных для детей. Работы производить при достаточной вентиляции. При работе с продуктом не принимать пищу и напитки, не курить. При контакте с кожей и глазами немедленно промойте тщательно водой. При проглатывании немедленно проконсультироваться у врача и показать упаковку или этикетку, так как возможно нарушение деятельности флоры кишечника. Не допускать попадания в канализацию, почву, водоем! Очистка инструмента: сразу после использования помыть водой с мылом. **Наносить только кистью или валиком.**

Хранение:

Хранение: хранить в плотно закрытой упаковке в прохладном месте при температуре не менее +5°C. Гарантийный срок хранения: 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке.

Утилизация отходов:

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № 240_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивают свою силу.