




Lasur für Holz

Alpina Лазурь для дерева - в оттенке по Вашему желанию

Описание продукта:

тонкослойная лазурь, прекрасно сохраняет текстуру дерева и отлично защищает от атмосферных воздействий и влаги внутри и снаружи помещений - для обеспечения длительного срока службы деревянных поверхностей.



ColorMix

КРАТКИЙ ОБЗОР

Размеры упаковки:

0,75л ; 2,5л; 10 л

Преимущества продукта:

Отличная атмосферо- и влагостойкость
Превосходно освежает цвет
Идеально сохраняет текстуру дерева
Очень стойкая, безупречно держится на поверхности

Свойства:

материал обеспечивает прекрасную защиту всех пород древесины за счёт водоотталкивающих свойств и стойкости к ультрафиолетовому излучению.
Освежает цвет и сохраняет дышащие свойства древесины.
Имеет слабый запах во время нанесения и высыхания.

Пригодные подложки:

Древесина обладающая впитывающей способностью.
Подложка должна быть чистой, обладающей несущей способностью, свободной от разделяющих субстанций. При наружных работах влажность древесины лиственных пород не должна превышать в среднем 12%, а влажность древесины хвойных пород - 15%.

Цветовые тона/ колеровка:

ЭБЕНОВОЕ ДЕРЕВО
ДУБ
ЗЕЛЕНый
КАШТАН
СОСНА
ВИШНЯ
КРАСНОЕ ДЕРЕВО
ОРЕХ
ПИНИЯ
ТИКОВОЕ ДЕРЕВО
ГРЕЦКИЙ ОРЕХ
БЕЛый

А также прозрачная база для компьютерной колеровки в системе ColorMix в оттенке дерева. Необходимая УФ-защита обеспечивается только после компьютерной колеровки.

Степень глянца:

шелковисто-матовый

Инструмент / температура / нанесение:

Наносить кистью, валиком, тщательно втирая в поверхность древесины или краскопультом с последующим втиранием. Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты после использования очистить уайт-спиритом.

Время высыхания:

при температуре + 20°C и относительной влажности воздуха 65% поверхность сухая «от пыли» через 1-2 часа. Нанесение следующего слоя через 8 часов.

Нанесение и расход:

Перед применением лазурь тщательно перемешивать, поднимая при этом пигмент. Для наружных поверхностей необходима предварительная обработка грунтовкой Alpina Grundierung für Holz и нанесение лазури в 2 слоя. Торцевые стороны и кромки должны быть обработаны до монтажа, нанести материал поперёк волокон 2-3 раза слой за слоем (мокрое по мокрому) до насыщения.
Расход: примерно 100 мл/м² на 1 слой.

Структура покрытия /разбавление:

грунтовочный слой снаружи:
Alpina Grundierung für Holz неразбавленно
промежуточный слой и финиш:
Alpina Lasur für Holz неразбавленно.

Состав:

алкидная смола, уайт-спирит, пигменты, добавки.
Максимально допустимое значение ЕС для содержания ЛОС в данном продукте (кат. A/f): 700 г/л. Данный продукт содержит не более 640 г/л ЛОС.

Lasur für Holz

ПРИГОДНЫЕ ПОДЛОЖКИ И ИХ ПОДГОТОВКА

Подготовка подложки:

Поверхность очистить. При необходимости подшлифовать. Удалить пыль. Загрязнения и разделяющие вещества (масла, жиры) удалить. Посеребрившие, ветхие поверхности отшлифовать до здорового слоя с несущей способностью и тщательно очистить.

Покрытия с плохой несущей способностью

Покрытия лаками, эмалями с плохой несущей способностью полностью удалить до прочного основания.

Основание	Применение	Подготовка основания	Грунтовка	Промежуточное покрытие	Заключительное покрытие
Дерево, материалы из древесины	внутри	прошлифовать / очистить	Alpina Lasur für Holz	-	Alpina Lasur für Holz
	снаружи	прошлифовать / очистить	Alpina Grundierung für Holz	Alpina Lasur für Holz	Alpina Lasur für Holz
Прочные старые покрытия	внутри / снаружи	прошлифовать/ щелочное травление	Повреждения отремонтировать в соответствии с основанием и прогрунтовать.	Alpina Lasur für Holz	Alpina Lasur für Holz

Расход

	Нанесение кистью	Окувание	Нанесение краскопультом
мл/м ²	80-100	100-120	100-120

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Внимание

держат в месте, не доступном для детей. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо проветриваемых помещениях. Не допускать попадания в окружающую среду. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту. Содержит бутадиолон. Может повлечь аллергическую реакцию.

Утилизация

неиспользованные жидкие остатки материала сдавать в пункты приема лакокрасочных отходов. Сухие остатки и упаковку утилизировать как бытовой мусор.

Хранение

в прохладном и хорошо проветриваемом месте в плотно закрытой упаковке при температуре от +5°C до +20°C. Гарантийный срок хранения: 5 лет в закрытой оригинальной упаковке.

ТИ № 450_RU по состоянию на март 2014 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/ потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предполагаемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящий документ утрачивает свою силу.

КОНТАКТ

ООО «ДАВ - Руссланд», ул. Авангардная д.3, RU-125493, г.Москва, Россия
тел.: (+7) 495 660 08 49; факс: (+7) 495 502 92 10; e-мэйл: alpina@daw-se.ru